



# UNDERWATER MAGIC™

Underwater Magic™ es un sellador elastomérico duradera con una adherencia extremadamente alta

## datos técnicos

densidad at 23 °C: 1,57 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>

---

Shore-A-dureza (DIN 53505)  
después de 3 semanas de almacenamiento  
a 23 ° C Humedad / 50% de aire relativa: 58 ± 2

---

consistencia(DIN EN 27390): sin flacidez de hasta 40 mm de las grandes articulaciones

---

Alargamiento a la rotura (DIN 53504): 400 %

---

Módulo a 100% de alargamiento  
y 23 ° C (DIN 53504 S2): 1,5 N/mm<sup>2</sup>  
Almacenamiento de 7 días a 23 ° C /  
50% de humedad relativa la humedad del aire

---

Resistencia a la rotura (DIN 53504 S2): 2,6 N/mm<sup>2</sup>  
Almacenamiento de 7 días a 23 ° C /  
50% de humedad relativa. la humedad del aire

---

Skinning hora a 23 ° C /  
50% de humedad relativa. Humedad del aire: aprox. 7 minutos

---

Curar a través de a 23 ° C / después de 24 h: 2,7 mm  
50% de humedad relativa. Humedad del aire: después de 48 h: 4 mm

---

Resistencia a la temperatura: -40° C a +90° C

---

Temperatura de trabajo: +5° C inferior, superior a +40° C

---

Resistencia química:  
agua, disolventes alifáticos, aceites, grasas, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis: buena  
limitado: ésteres, cetonas y compuestos aromáticos  
no resistente: para ácidos concentrados e hidrocarburos clorados  
perfecto clima capacidad

---

Colores: blanco, gris, azul, arena, negro, otros colores a petición

---

Tamaño: Los cartuchos de 290 ml, en cajas de 12 piecest

---

Vida útil: 12 meses desde la fecha de producción, en caja original

---

Condiciones de almacenamiento: lugar fresco y seco

---

Underwater Magic is compatible with paints. Pre-tests are recommended.  
Paints based on alkyd resins may have extended drying times.  
The varnish should be applied to the sealant within 4 hours. You will get  
the best results working "wet on wet".  
After cleaning with acetone, the joints can be repainted at any time.

---

Los datos publicados en este folleto corresponden a resultados fiables de las pruebas de laboratorio. Sin embargo, se deja que el propio consumidor para comprobar la idoneidad del producto para la aplicación en cuestión.

*Traducir por el traductor de google no es garantía, por favor consulte la versión en Inglés*

**Underwater Magic™ is a Trademark of Profi-Glue Limeted Cyprus**

**info@underwatermagic.eu**

**www.underwatermagic.eu**